



## SCHEMA TECNICA

### MADECOL 101

#### TIPOLOGIA PRODOTTO

Colla Vinilica con certificato D2.

#### IMPIEGO PRINCIPALE

Collante vinilico a presa rapida per l'incollaggio di legni duri e resinosi, trova pertanto impiego nell'industria del mobile massiccio in genere.

#### APPLICAZIONE

Il collante MADECOL 101 va utilizzato senza aggiunte di acqua. Particolarmente indicato per l'incollaggio di legni duri e resinosi, questa importante e specifica proprietà è dovuta ad un quadro di caratteristiche chimico fisiche del polimero e della dispersione che attentamente bilanciato permette di ottenere.

- 1) ELEVATO POTERE COLLANTE
- 2) ELEVATA RAPIDITA' DI PRESA
- 3) OTTIMA PENETRAZIONE SU LEGNI DURI E RESINOSI

Quest'ultima proprietà fa sì che al momento di un'eventuale rottura del giunto non si ha distacco

lungo la linea di colla, ma sfibramento di profondità delle superfici incollate.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Contenuto in solidi                        | 50 % ca      |
| Temperatura minima filmazione (TMF)        | + 7 C°       |
| Temp. Ottimale collante materiali ambiente | + 15 C°      |
| Aspetto del film                           | trasparente  |
| Tempo aperto                               | 5 / 10 '     |
| Valore medio tenuta collante               | 200 kg / cmq |
| Stabilità meccanica                        | ottima       |

#### STOCCAGGIO

Teme il gelo immagazzinare a + 5 C°. Durata 12 mesi da sigillato, circa 20 giorni da aperto.

#### CONFEZIONI

Taniche kg 10/30  
Fusti kg 50/100/120  
Cisterna kg 700/1000

**ATTENZIONE**

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale.

Per tanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell'utilizzatore.